



## ESSAIS COMPARATIFS ENTRE EPDM ET SBR ENCAPSULÉ DE CAOUTCHOUC

ESSAIS COMPARATIFS EPDM-SBR ENCAPSULÉ DE CAOUTCHOUC					
TEST	RÉSULTAT EPDM	SBR ENCAPSULÉ RNC		RECOMMANDATION AFAMOUR	
		ÉCHANTILLON 1	ÉCHANTILLON 2		
Résistance au glissement: UNE-ENV 12633:2003	USRV 45	USRV 52	USRV 45	35-45 classe 2, >45 classe 3	Au moins doit être un code de bâtiment de classe 2 ou supérieure
Résistance à l'abrasion: UNE-EN ISO 5470-1:1999	1,64 grammes	0,070 grammes	0,113 grammes	<3grammes	
Vieillessement par rayonnement UV et solidité des couleurs: UNE-EN 14836:2006.	Niveau de force 3-4	Niveau de force 3,5	Niveau de force 3	≥3	