



COMPARATIVO DE ENSAYOS ENTRE SBR ENCAPSULADO Y EPDM

COMPARATIVO ENSAYOS EPDM-SBR CAUCHO ENCAPSULADO					
ENSAYO	RESULTADO EPDM	SBR ENCAPSULADO RNC		RECOMENDACIÓN AFAMOUR	
		MUESTRA 1	MUESTRA 2		
Resistencia al deslizamiento: UNE-ENV 12633:2003	USRV 45	USRV 52	USRV 45	35-45 clase 2, >45 clase 3	Al menos debe ser clase 2 o superior código de edificación
Resistencia a la abrasión: UNE-EN ISO 5470-1:1999	1,64 gramos	0,070 gramos	0,113 gramos	<3gramos	
Envejecimiento por radiación UV y solidez de color: UNE-EN 14836:2006.	Nivel de solidez 3-4	Nivel de solidez 3,5	Nivel de solidez 3	≥3	